



Omya International AG
P.O. Box
CH-4665 Oftringen

+41 62 789 29 29
+41 62 789 20 77

www.omya.com

Omyacarb[®] 4 – CG

Planta de producción	GUARNE , Colombia (certificados ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001)	
Contenido en	CaCO ₃	≥ 98 %
	Contenido de insolubles en ácido	≤ 1,5 %
Residuo en malla No. 325	(ISO 787-7)	≤ 0,05 %
Diámetro medio (d50%)	(CC.5119 Sedigraph 5120)	3,5 – 4,5 μm
Top cut (d98%)	(CC.5119 Sedigraph 5120)	≤ 25 μm
Brightness, Ry	(CC.512 – Datacolor C/2)	≥ 90.5
Humedad al empacar	(ISO 787/2)	≤ 0,2 %
Densidad floja	(ISO 787/11)	0,5 – 0,7 g/cm ³
Densidad Compacta	(ISO 787/11)	0,9 – 1,1 g/cm ³
Absorción de aceite	(ISO 787/5)	16 – 23 g/100g