

Especificación de Producto



Omya Andina S.A.
Km 30. Autopista Medellín – Bogotá
Guarne, Antioquia, Colombia

Tel +574 562 76 76
Fax +574 562 75 42
NIT 830027386-6

www.omya.com

Omyacarb® 8 – CG

Planta de producción	GUARNE , Colombia (certificados ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001)	
Contenido en	CaCO ₃	≥ 97 %
	Contenido de insolubles en acido	≤ 1,5 %
Residuo en malla No. 325	(ISO 787-7)	≤ 2,0 %
Diámetro medio (d50%)	(CC.5119 Sedigraph 5120)	8,5 – 10,0 μm
Top cut (d98%)	(CC.5119 Sedigraph 5120)	≤ 60 μm
Brightness, Ry	(CC.512 – Datacolor C/2)	≥ 88
Humedad al empacar	(ISO 787/2)	≤ 0,5 %
Densidad floja	(ISO 787/11)	0,6 – 0,9 g/cm ³
Densidad Compacta	(ISO 787/11)	1,2 – 1,4 g/cm ³